

DESCRIÇÃO

O ACM VIGAS E BALDRAMES é uma tinta asfáltica altamente resistente, aderente e impermeável, que pode ser aplicado em superfícies úmidas e secas.

APLICAÇÃO

O ACM VIGAS E BALDRAMES protege estruturas cimentícias enterradas ou não como, concreto, rebocos, alvenarias com argamassa em contato com áreas sujeitas à água e aos meios agressivos. Impermeabiliza baldrames e alicerces, muros de arrimo, pisos em contato com o solo, dentre outros. Também pode ser utilizado em estruturas de madeira e metálicas sem que estas sejam expostas a meios agressivos, como intempéries. Possui fácil aplicação e alto rendimento.

APRESENTAÇÃO DE EMBALAGEM

Baldes de 1 litro, 4 litros e 18 litros.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Cor	Marrom
Composição básica	Asfalto à base de água

PREPARO DA BASE E APLICAÇÃO

A superfície a ser impermeabilizada dever estar desempenada, áspera e sem partículas soltas como pinturas, óleos, nata de cimento ou qualquer partícula que possa interferir na aderência.

Concreto e muros de arrimo: chapiscar com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapisco, como o ACM 401. Após 3 dias, aplicar o revestimento com traço 1:3 (cimento e areia média peneirada) e utilizar o impermeabilizante para concreto e argamassa como o ACM 301. Aguardar a secagem de 3 dias.

Baldrames e blocos: chapiscar com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapisco, como o ACM 401. Após 3 dias, aplicar o revestimento com traço 1:3 (cimento e areia média peneirada) e utilizar o impermeabilizante para concreto e argamassa como o ACM 301. Aplicar uma camada de 1,5 cm de argamassa aditivada com o ACM 301 sobre o chapisco e lateralmente descer no mínimo 15 cm. Aguardar a secagem de 3 dias.



Estruturas enterradas (reservatórios e caixas d'água): chapiscar com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapisco, como o ACM 401. Após 3 dias, aplicar o revestimento com traço 1:3 (cimento e areia média peneirada) e utilizar o impermeabilizante para concreto e argamassa como o ACM 301. Dispor os canos para fora e apertar as flanges por dentro e por fora, com o cano sobressaindo 3 cm interno e externo. Aguardar 3 dias para secar o chapisco e aplicar o revestimento. São necessárias 2 camadas de 1,5 cm de espessura, aproximadamente. Após 6 horas de aplicação, para aplicar a próxima camada, deverá intercalar o chapisco aditivado com o ACM 401. Evitar emendas e não deixar coincidir várias camadas. Aguardar a secagem de 3 dias.

Estruturas de madeira: a superfície deve estar limpa e seca.

Estruturas metálica: a ferrugem deve ser removida com escova de aço. Não queimar e nem alisar com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço.

PREPARO DO PRODUTO E RECOMENDAÇÕES

Pronto para o uso. Com o auxílio de uma ferramenta limpa, realizar a mistura antes da aplicar. Aplique o ACM VIGAS E BALDRAMES com broxa, trincha ou pincel. Aguardar de 2 a 3 horas aplicar a segunda demão. Cada demão não deve ultrapassar a espessura de 1,5 mm.

Aguardar no mínimo 5 dias ou mais, até a secagem completa, para encher de água os reservatórios e caixas d'água. Não recomendado para armazenamento de água potável.

Utilizar água e sabão para a limpeza das ferramentas, após o uso. E caso ficar mais tempo em contato com o ar e fora da embalagem de aplicação, utilizar aguarrás.

RENDIMENTO

- 1 litro: para o consumo de 500 mL/m² – rendimento: 2,0 m²;
- 4 litros: para o consumo de 500 mL/m² – rendimento: 8,0 m²;
- 18 litros: para o consumo de 500 mL/m² – rendimento: 36 m².

SAÚDE

Os aditivos ACM passaram por extensa avaliação em estudos de curto e longo prazo em várias espécies, incluindo humanos. Seus muitos anos de uso atestam sua segurança em uma ampla variedade de aplicações.



ARMAZENAMENTO

Manter o produto afastado do calor, chamas e faíscas. Não fumar, evitar chamas abertas ou fontes de ignição na área de manuseio e armazenamento. Aterrizar equipamentos elétricos. Boa gestão de controle de formação de poeira é necessária para o manuseio seguro do produto.

Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de reutilizar. Evitar contato com olhos, pele e roupas. Evitar a ingestão e inalação. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso. Manter a formação e deposição de pó ao mínimo.

Armazenar o produto em lugar seco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas maiores que 50°C.

VALIDADE

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, devendo respeitar o correto armazenamento.

TRANSPORTE E SEGURANÇA

TRANSPORTE	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.
MANUSEIO	Utilizar os EPI's adequados: óculos de segurança, luvas de borracha e avental de PVC. Evitar contato com a pele e os olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Não armazenar alimentos no ambiente de manuseio. Lavar bem as mãos em pausas e após o manuseio. Sempre consultar a FISPQ do produto.
FOGO	Não inflamável.
TOXICIDADE	Não tóxico. Impróprio para consumo humano.
SEGURANÇA	Consultar FISPQ do produto.

